

BRL 1804 valt onder het beheer van het Gezamenlijk College van Deskundigen Korrelvormige Materialen

Interpretatievragen betreffende de BRL 1804 kunnen aan het CvD KM worden voorgelegd. Deze worden in het CvD KM besproken, waarna zo nodig en mogelijk een interpretatie wordt vastgesteld. Na vaststelling van de interpretatie is deze bindend bij audits door de certificatie-instellingen.

Op de besluitvorming op interpretatievragen is het Kiwa Reglement voor het Algemeen Beleidscollege, Sectorspecifieke Beleidscolleges en Colleges van Deskundigen 2014 van toepassing.

In de interpretatietabel wordt verwezen naar het toepasselijke deel van de BRL 1804 en de vindplaats. Verder staat de datum van vaststelling aangegeven. De interpretatie is van kracht vanaf deze datum, tenzij anders staat weergegeven. Een interpretatievraag kan uiteindelijk aanleiding zijn tot aanpassing van de BRL.

(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
Nummer	Vindplaats artikel no., tabel of figuur	Vraag Opmerking	Antwoord / interpretatie	Vaststeldingsdatum Besluit CvD
1	5.3 Eisen te stellen aan de procescontrole Tabel 5.1 "Controle op de producteigenschappen"	Is verlaging van de frequenties van beproevingen uit tabel 5.1 toegestaan zoals geregeld in artikel 5.4.2. Productcontrole generieke eisen (tabel 5.2)?	Verlaging is toegestaan: De onderzoeksfrequentie op producteigenschappen (zijn gerelateerd aan specifiek oppervlak) mag synchroon lopen met de frequentie voor de beproeving voor maalfijnheid (voor keuzes zie tabel 5.1 BRL 1804).	15-04-2020
2	Tabel 5.1	Is een alternatieve bepaling voor het vaststellen van het <i>specifiek oppervlak</i> toegestaan?	Alternatieve bepaling is toegestaan: Bij vulstoffen wordt het specifiek oppervlak veelal gespecificeerd d.m.v. hun Blaine en/of B.E.T. (Brunauer Emmett Teller) waarde. I.p.v. het bepalen van de BET-waarde (zie tabel 5.1) is een berekening van het specifiek oppervlak o.b.v. data uit lasergranulometrie in geval van duidelijk correlatie ook toegestaan.	29-10-2020